



O-ring-Stocks.eu - Techniparts

Rondweg 26
8091XB, Wezep

E-MAIL info@o-ring-stocks.eu

TEL +31382024043

KVK 08174024

O-ring 60x1 - FFKM - FFPM - Hoge Temp - 75 Shore A - Zwart - Kalrez??

<https://www.o-ring-stocks.eu/nl/o-ring-60x1-ffkm-ffpm-hoge-temp-75-shore-a-zwart-kalrez-4079-ors73492-equivalent>

Specificaties

Productnummer	73492
Merk	Eurolast
Categorie	FFKM O-Rings - 75 Shore A - F758Z96
Materiaal	FFKM - FFPM
Kleur	Zwart

Basis Specificaties

Keurmerk	General Purpose (+330°C)
Kleur	Black

Alternatieve benaming	FFPM – Dupont Kalrez
Equivalent	Dupont Kalrez 4079, Freudenberg Simriz 498, Greene Tweed Chemraz 615, PPE Perlast G75B, Trelleborg Isolast J8325 & Isolast J9876,
Extra omschrijving	O-ring 47x3.5 FFKM - FFPM
Materiaal	FFKM - FFPM
Type Dichting	O-ring

Alternatieve Maat

DIN 3771 Maat	60x1
Maat in tekst	sixty zero by one zero
SMS 1586 Maat	60 X 1

Basis Specificaties

CS (Snoer dikte)	1 mm
Hardheid	75 Shore A
ID (Binnendiameter)	60 mm

Equivalent aan

Dupont Kalrez® Equivalent	Dupont Kalrez 4079
Freudenberg Simriz® Equivalent	Freudenberg Simriz 498
Greene Tweed Chemraz® Equivalent	Greene Tweed Chemraz 615
Parker Parafluor® Equivalent	Not Known
PPE Perlast® Equivalent	PPE Perlast G75B
Trelleborg Isolast® Equivalent	Trelleborg Isolast J8325 & Isolast J9876

Specificaties

Export Specificaties

HS Code 40169300

Land van Herkomst IT

Overige Specificaties

Chemische Benaming Perfluoroelastomer

Merkmamen Kalrez® - Simriz® - Chemraz® - Spectrum® - Triazinico® - Isolast® - Parofluor® - Fluorez® - Perlast® - Perfluor®

Omschrijving-2 O-ring FFKM - FFPM 60x1

Technische Specificaties

Compressieset 19,5 %

Soortelijk Gewicht 1,98 (+/- 0.03) g/cm³

Temperatuur Max 330 °C

Temperatuur Min -15 °C

Treksterkte 17,8 MPa

Ultimale Rek 152 %