



O-ring-Stocks.eu - Techniparts

Rondweg 26  
8091XB, Wezep

E-MAIL [info@o-ring-stocks.eu](mailto:info@o-ring-stocks.eu)

TEL +31382024043

KVK 08174024

## O-ring 67x5.3 - FFKM - FFPM - 75 Shore A - Zwart - Kalrez® 6375 -

<https://www.o-ring-stocks.eu/nl/o-ring-67x5.3-ffkm-ffpm-75-shore-a-zwart-kalrez-6375-ors60657-equivalent>

### Specificaties

Productnummer	60657
Merk	Eurolast
Categorie	FFKM O-Rings - 75 Shore A - F758Z94
Materiaal	FFKM - FFPM
Kleur	Zwart

### Basis Specificaties

Keurmerk	General Purpose (+270°C)
Kleur	Black

Equivalent	Dupont Kalrez 6375, Freudenberg Simriz 495, Greene Tweed Chemraz 605, PPE Perlast G80A, Parker Parafluor V8910-75
------------	---

Materiaal	FFKM - FFPM
-----------	-------------

NIEUW - Details II	N894
--------------------	------

Omschrijving-2	O-ring FFKM - FFPM 67x5.3
----------------	---------------------------

Type Dichting	O-ring
---------------	--------

### Alternative maat

DIN 3771 Maat	67x5.3
---------------	--------

Maat in tekst	sixty seven zero by five comma thirty
---------------	---------------------------------------

NF T 47-501 Maat	D0670
------------------	-------

SMS 1586 Maat	67 X 5.3
---------------	----------

### Basis Specificaties

CS (Snoer dikte)	5.3 mm
------------------	--------

Hardheid	75 Shore A
----------	------------

ID (Binnendiameter)	67 mm
---------------------	-------

Temperatuur Max	270 °C
-----------------	--------

Temperatuur Min	-20 °C
-----------------	--------

### Equivalent aan

Dupont Kalrez® Equivalent	Dupont Kalrez 6375
---------------------------	--------------------

Freudenberg Simriz® Equivalent	Freudenberg Simriz 495
--------------------------------	------------------------

Greene Tweed Chemraz® Equivalent	Greene Tweed Chemraz 605
----------------------------------	--------------------------

## Specificaties

Parker Parafluor® Equivalent

Parker Parafluor V8910-75

PPE Perlast® Equivalent

PPE Perlast G80A

Trelleborg Isolast® Equivalent

Trelleborg Isolast 9440

## Overige Specs

Alternatieve benaming

FFPM – Dupont Kalrez

Chemische Benaming

Perfluoroelastomer

Extra omschrijving

O-ring 67x5.3 FFKM - FFPM

Merknamen

Evolast® - Chemraz® - Simriz® - Kalrez® - Spectrum -  
Triazinico - Isolast® - Parofluor® - Fluorez - Perlast® -  
HPSealing® - Perfluor® - Polymax

## Technische Specs

Compressieset

18,5 %

Soortelijk Gewicht

1,98 (+/- 0.04) g/cm<sup>3</sup>

Treksterkte

18 MPa

Ultimale Rek

145 %